INFORMACIÓN TÉCNICA
BARNIZ MARINO
504-00900-900

DESCRIPCIÓN

El **Barniz Marino** está formulado sobre una base de resinas uretanizadas, para brindar buena protección a maderas expuestas al sol, al agua dulce o salada. Tiene excelente resistencia a la radiación UV, es de secado rápido y brinda un acabado transparente de alto brillo y gran duración.

USO

Aplique sobre superficies de madera expuestas a ambientes interiores o exteriores. Ideal para uso en cabañas, pérgolas puertas, ventanas, cielos, paredes y muebles en general.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD FÍSICA	DATOS
Peso x galón (Kg)	3,35 – 3,45
Viscosidad Copa Zahn # 2 (Segundos)	40 – 45
Rendimiento Teórico (m²/gl a 1 mil seco)	67
Sólidos x volumen (%)	44 - 46
Sólidos x peso (%)	49 - 51

PRESENTACIÓN

Envase Metálico de 0,236 Litros= 1/16 de galón.
Envase Metálico de 0,946 Litros = 1/4 de galón.
Envase Metálico de 3,785 Litros = 1 galón.
Envase Metálico de 18,925 Litros = Balde (*cubeta*) de 5 galones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE *(consulte la Hoja Técnica de cada producto mencionado)*

Para una mejor protección contra hongos e insectos se recomienda aplicar previamente **Preserwood 504-00995-900.**
La madera debe estar seca, limpia y bien lijada. Elimine toda suciedad, grasa o contaminante para garantizar una adecuada adherencia del producto.
En superficies anteriormente barnizadas, cuya capa se encuentre en mal estado, se debe eliminar el barniz suelto, ampollado o descascarado.
Si el barniz anterior (brillante, mate o satinado) está en buen estado y solamente quiere restaurar, debe lijar suavemente para eliminar el brillo y así asegurar un buen anclaje.
Limpie el polvo residual y aplique el **Barniz Marino**.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite bien el contenido del envase antes de usar.
Diluya con un máximo de 20% del **Diluyente 510-00456-900**.

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo equipo de protección personal. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. SUR QUÍMICA S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. El resultado final depende en gran medida, del manejo del producto, las condiciones de aplicación y del equipo utilizado.

Datos al 08/15 V.2

INFORMACIÓN TÉCNICA
BARNIZ MARINO
504-00900-900

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique solamente sobre superficies que hayan sido debidamente preparadas.
Una mayor cantidad de capas proporciona mayor durabilidad a la película.
Datos de Aplicación:
Aplicar con brocha.
Espesor seco recomendado por capa: 1 mil.
Cantidad de capas: Mínimo 4.
Tiempo entre manos: De 8 a 12 horas.
Si pasan las 12 horas sin haberlo repintado, se debe lijar la superficie para crear anclaje.
El producto alcanza su pleno desempeño después de 72 horas.
Estos tiempos de secado son en temperaturas de 22 °C y 28 °C y 50 a 80% de Humedad Relativa.
Pueden variar con la temperatura, humedad y espesor de la película de pintura.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).
Si necesita disponer de los envases vacíos de productos SUR en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nunca aplique sobre superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, el barniz se evaporará muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.
Si necesita recubrir estructuras de madera como postes de cercas de potreros, plantaciones agrícolas y pilotes, enterrados o expuestos a la intemperie, le recomendamos utilizar nuestro **INERTEK 504-00981-700.**
Almacene en un lugar fresco, seco y seguro.
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto.
Llámenos al **800-SUR-2000** o envíenos un correo a **servicioalcliente@gruposur.com**

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo equipo de protección personal. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. SUR QUÍMICA S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. El resultado final depende en gran medida, del manejo del producto, las condiciones de aplicación y del equipo utilizado.
Datos al 08/15 V.2