INFORMACIÓN TÉCNICA
BARNIZ URETANIZADO
SPEED-DRY
504-00910-903

DESCRIPCIÓN

El **Barniz Uretanizado SPEED-DRY** ha sido formulado **s**obre una base de resinas uretanizadas, por lo cual proporciona buena protección a superficies expuestas a ambientes exteriores. Tiene excelente adhesión, es de secado rápido y brinda un acabado trasparente, terso / satinado de gran duración.

USO

Producto de uso profesional para aplicar solamente sobre superficies de madera expuestas a ambientes interiores o exteriores. Ideal para uso en cabañas, puertas, ventanas, cielos, paredes o muebles.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD FÍSICA	DATOS
Sólidos por volumen (%)	43 - 45
Sólidos por peso (%)	49 - 51
Peso por galón (kg)	3,35 – 3,45
Viscosidad Copa FORD # 4 (seg)	40 – 45
Tiempo de secado (horas)	3 – 4
Rendimiento Teórico (m^2/gl a 1,5 mil)	43 - 45
Brillo especular a 60° (Gu)	30 - 35

PRESENTACIÓN

Envase metálico de 0,946 litros = ¼ de galón.
Envase metálico de 3,785 Litros = 1 galón.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite antes de usar.
Diluya con un máximo de 15% del **Diluyente 00456-900.**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para una mejor protección contra hongos e insectos se recomienda aplicar previamente **Preserwood 00995-900** siguiendo las instrucciones de la **Hoja Técnica** respectiva.
La madera debe estar seca, limpia y bien lijada. Elimine toda suciedad, grasa o contaminante para garantizar una adecuada adherencia del producto.
Si la superficie tiene barniz anterior en buen estado (brillante, mate o satinado) y solamente se quiere restaurar, se debe lijar suavemente para quitarle el brillo y así asegurar un buen anclaje.
Si el barniz previo se encuentra en mal estado, elimine la capa suelta, ampollada o descascarada.
Limpie el polvo residual y aplique **Barniz Uretanizado SPEED-DRY**.

Este producto es de uso profesional y debe ser aplicado por personal entrenado usando equipo de protección personal. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí y se reserva el derecho de hacerle modificaciones para mejorar sus características. El consumidor tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto para sus necesidades particulares, ya que su buen desempeño depende del equipo adecuado, las condiciones de aplicación y su manejo.

Datos al 09/15 V.1

ISO 9001 Calidad
ISO 14001 Ambiente
OHSAS 18001 Seguridad y Salud Ocupacional

INFORMACIÓN TÉCNICA
BARNIZ URETANIZADO
SPEED-DRY
504-00910-903

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique solamente sobre superficies bien preparadas.
Puede ser aplicado con brocha o pistola convencional.
Espesor seco recomendado por capa: 1 mil.
Mínimo de capas: 4.
Tiempo entre manos: 3 horas.
Si pasaron 12 horas sin haberlo repintado, se debe lijar la superficie para crear anclaje.
El producto alcanza su pleno desempeño al cabo de 72 horas.
Estos tiempos de secado son en condiciones de 22 °C a 28 °C y 50 % a 80 % de Humedad Relativa.
Pueden variar con la temperatura, humedad y espesor de la película de pintura.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Cuando aplique este producto en exteriores, tome las siguientes precauciones:
La superficie no debe estar expuesta directamente al sol, no debe haber neblina ni amenaza de lluvia.
La temperatura recomendada es de 15 °C a 30 °C para permitir una adecuada formación de la película.
Si va a utilizar más de un envase, es preferible mezclarlos antes.
Almacene en un lugar fresco y seco.
No utilice detergentes abrasivos para limpiar una superficie acabada, utilice **Carewood Conditioner 38901-900.**
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto.
Llámenos al **800-SUR-2000** o envíenos un correo **servicioalcliente@gruposur.com**

Este producto es de uso profesional y debe ser aplicado por personal entrenado usando equipo de protección personal. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí y se reserva el derecho de hacerle modificaciones para mejorar sus características. El consumidor tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto para sus necesidades particulares, ya que su buen desempeño depende del equipo adecuado, las condiciones de aplicación y su manejo.

Datos al 09/15 V.1