INFORMACIÓN TÉCNICA
LARO TOP MATE
504-00930-901

DESCRIPCIÓN

LARO TOP MATE es un acabado para maderas, formulado sobre la base de resinas alquídicas de alta calidad, que proporciona a la madera una película protectora y resistente a la intemperie, con una acción anti-hongos que permite una mayor duración en los climas tropicales.

USO

Utilice sobre estructuras de madera sin ningún recubrimiento y previamente lijada. También se puede aplicar como acabado en el sistema **Laro Sur-Laro Top.**

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD FÍSICA	DATOS
Sólidos por peso (%)	55 - 57
Sólidos por volumen (%)	46 - 48
Rendimiento (m^2/gl a 1,5 mil)	46 - 48
Peso por galón (kg/gal)	3.45 – 3.55
Viscosidad (Ku)	80 - 85
VOC (gr/lt)	190 - 210
Brillo especular a 60° (Gu)	10 - 15

[a] Indica la máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. Este valor se utiliza para calcular el rendimiento práctico, el cual varía según el tipo de superficie, herramienta utilizada y experiencia del aplicador. 1 mil= una milésima de pulgada (0.0254mm)

PRESENTACIÓN

0.946 Litros = 1/4 Galón metálico
3.785 Litros = 1 Galón metálico

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe tener una humedad entre 13 – 16%, estar lijada con grano # 100 – # 120.
Elimine los residuos de polvo o cualquier otro contaminante antes de aplicar.
En caso que se requiera aplicar como acabado del sistema Laro Sur- Laro Top, debe aplicarse previamente una mano de Laro Sur directamente a la madera, por lo menos 24 horas antes.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Diluyente: 00456-900
Agite bien el producto, antes de usar.
Diluya la primera mano con un 30%, las demás manos con un 20%.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta o Equipo: Brocha, o con pistola convencional.
Cantidad de capas: Ambientes interiores: de 2 a 3 manos. Ambientes exteriores: mínimo 4 manos.
Secado al tacto: 45 minutos
Secado Total: 48 horas
Secado para lijar: 8 - 10 horas
Debe lijarse entre cada mano con grano # 220 para obtener buenos resultados.

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo equipo de protección personal. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. SUR QUÍMICA S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. El resultado final depende en gran medida, del manejo del producto, las condiciones de aplicación y del equipo utilizado.

Datos al 08/13 V.0

ISO 9001 Calidad
ISO 14001 Ambiente
EMPRESA CERTIFICADA

INFORMACIÓN TÉCNICA
LARO TOP MATE
504-00930-901

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.).
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nunca aplique sobre superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, pues se evaporará muy rápido y perjudicará su nivelación, adherencia y duración.
No aplique cuando la humedad relativa supere el 85%, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues reducirá la efectividad de este producto.
Almacene en un lugar fresco, seco y seguro.
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto.
Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a **servicioalcliente@gruposur.com**

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo equipo de protección personal. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. SUR QUÍMICA S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. El resultado final depende en gran medida, del manejo del producto, las condiciones de aplicación y del equipo utilizado.

Datos al 08/13 V.0

ISO 9001 Calidad
ISO 14001 Ambiente
EMPRESA CERTIFICADA